

STENI Colour fasadeplater

v.2

1. PROSJEKT

Entreprenør/Utførende: _____

Prosjekt/Adresse: _____

Bruksområde/Bygningsdel: _____

2. PRODUKT

STENI Colour er en glassfiberarmert steinkompositt plate med en kjerne av knust naturstein. Overflaten er av elektronherdet akryllakk. Baksiden og sidekantene er ubehandlet med hvit farge.

Platen er ment til bruk som luftet utvendig kledning. Platene kan monteres både vertikalt (på vegg) og horisontalt (i himling).

STENI Colour er særdeles godt egnet i områder med høy fuktbelastning.

NOBB varenummer: 41976356 – FASADEPLATE STENI COLOUR HG
 22435028 – FASADEPLATE STENI COLOUR HM
 41976284 – FASADEPLATE STENI COLOUR MATT
 42040544 – FASADEPLATE STENI COLOUR LAGER
 42048581 – FASADEPLATE STENI COLOUR SPES
 42069093 – FASADEPLATE STENI COLOUR LG
 22435663 – ELEMENTER STENI COLOUR

Dimensjon: Platen er 6 mm tykk. Standardformat 1195 x 2995 mm
 Andre formater finnes i vår produktkatalog

Farge: 60 standardfarger 3 ulike glanser (Matt, Halvmatt, Høyglans)

Overflatebehandling: Elektronherdet akryllakk uten løsemidler

Øvrige opplysninger: Se vår produktkatalog for fullstendig vareutvalg



3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring før, under og rett etter montasje

Kappe- og borestøv fra bearbeidelse fjernes **umiddelbart** med trykkluft og en myk tørr børste. Støv som ikke lar seg blåse eller børste vekk kan fjernes med en fiberklut tilsatt et alkalisk avfettings-/rengjøringsmiddel.

Klistrelapper og annen merking på platens forside fjernes rett etter monteringen.

Etter ferdig montering og når alle fasadearbeider og andre støvete utomhusarbeider er avsluttet rengjøres fasaden med et alkalisk rengjøringsmiddel til generell husvask. Bruk høytrykkspyler og rikelig med vann

Periodisk rengjøring

Maling, graffiti o.l. fjernes med bruk av spesialprodukter tilpasset formålet. Ta kontakt med et profesjonelt rengjøringsfirma.

Olje, fett, eksos o.l. fjernes med avfettingsmidler tilpasset bil/båt rengjøring.

Generell skitt, algevekst, mose, smuss o.l. fjernes med et alkalisk rengjøringsmiddel til generell husvask.

Platene tåler høytrykk opp til 100 bar. Spyleavstand 20-30 cm. Bruk gjerne varmt vann (opptil 80 °C)

Etter vask skal fasaden alltid skylles med rikelig rent vann.

STENI Colour fasadeplater

v.2

Om valg av rengjøringsmidler

Steni har god erfaring med det alkalisk avfettings/rengjøringsmiddelet Eco Wash Green fra Blue & Green. Eventuelt kan andre tilsvarende rengjøringsmidler til generell husvask anvendes.

Steni anbefaler ikke bruk av kraftvask eller tilsvarende sterke alkaliske rengjøringsmidler da disse kan matte ned overflaten.

Følg alltid anvisningen som følger med rengjøringsproduktet.

Ettersyn/kontroll

Det forutsettes at byggherren etablerer et vedlikeholdsprogram for periodisk vedlikehold tilpasset bygget, de ulike materialene i fasaden og stedlige kriterier som smuss, forurensing, nærliggende vegetasjon (groing) etc.

Viktige punkter i vedlikeholdsprogrammet kan være:

- Kontroll med tanke på behov for vask av fasaden
- Kontroll av ytre skader fra f.eks. hærverk, påkjørsler og lignende
- Kontroll av innfesting og luftingen/ventileringen av fasadeplatene.

Vedlikeholdsinstruks

- Bytt ut skadede plater
- Erstatt løse skruer
- Rengjør platene.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 60 år

Garanti og vilkår



60 års funksjonsgaranti

Inntil 15 års fargegaranti

Følg QR-koden til våre garantivilkår på nett

Eller se <https://steni.no/dokumentasjon/?c=salgs- og leveringsbetingelser>

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

STENI Colour fasadeplater

v.2

Materialer som kan avgi plastifiserende stoffer til luft/vann bør brukes med forsiktighet da disse over tid kan føre til misfarging av platene.

Løsemidler som inneholder følgende kjemiske forbindelser bør unngås
MEK (Metyl Etyl Keton) CAS no. 78-93-3,
DCM (diklormetan) CAS nr. 75-09-2.

Bruk av Natrium -hydroksid (50%) Eddiksyre (100%) og Melkesyre (5%) kan føre til nedmatting av overflaten.
Kraftvask eller tilsvarende sterkt alkaliske rengjøringsmidler bør unngås.

5. HMS

Avfallshåndtering

Avfallskode: 1751 EAL-kode: 080199

Helse

*Støv fra kapping kan i større mengder skade åndedretsorganer. Bruk støvavsug og støvmaske type P3 eller bedre.
Bruk alltid personlig verneutstyr.*

Sikkerhet

Steniplatene inneholder ingen kjente miljøgifter eller stoffer på REACH kandidatlisten. Se for øvrig vårt sikkerhetsdatablad.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	STENI AS
Postadresse	Lågendalsveien 2633
Postnr. og poststed	3277 Stenisholt, Norway
Telefon	33156500
E-post	info@steni.no
Internett	www.steni.com

Dokumentet erstatter FDV dokument datert april 2019